

## KARTA TECHNICZNA

## SZPACHLÓWKA DO PLASTIKU



**kod EAN:** 5907588404587 nr art.: 002019 poj. 250g (szpachlówka 242g + utwardzacz 8g)

**kod EAN:** 5907588404600 nr art.: 002020 poj. 500g (szpachlówka 475g + utwardzacz 15g)

**kod EAN:** 5907588410939 nr art.: 0020201 poj. 1kg (szpachlówka 970g + utwardzacz 30g)

### + WŁAŚCIWOŚCI

Szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania ubytków w różnego rodzaju tworzywach sztucznych (prócz polietylenu i teflonu). Idealnie nadaje się do szlifowania ręcznego oraz mechanicznego. Posiada wyjątkowo dużą elastyczność i znakomitą przyczepność do elementów wykonanych z tworzywa sztucznego takich jak zderzaki, spoilery, obudowy lusterek, listwy i błotniki.

### • KOLOR

 ciemno szary

### ☰ UWAGI

Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe. Szpachlówki nie należy stosować na tworzywa wykonane z polietylenu (PE) oraz teflonu (PTFE).

### = PODŁOŻA

- |                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • stal                                      | – zagruntować, przeszlifować, odmuhać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • aluminium                                 | – zagruntować, przeszlifować, odmuhać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • tworzywa sztuczne z wyłączeniem PE i PTFE | – odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.                            |
| • stare powłoki lakierowe                   | – przeszlifować P320 – P400, odmuhać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę    |

|                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>podkład epoksydowy</b></li> </ul>               | – może być stosowany dla odizolowania materiałów. Po przeszlifowaniu P320 odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>podkład akrylowy dwukomponentowy</b></li> </ul> | – po przeszlifowaniu P320 – P400 odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>laminaty poliestrowe</b></li> </ul>             | – przeszlifować P80-P120, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.                                                |

W celu zwiększenia przyczepności szpachłówki na tworzywach sztucznych zaleca się uprzednio przed użyciem szpachłówki na plastik, w miejsce przetarć do tworzywa zaaplikować podkład – „BOLL grunt do tworzyw sztucznych SPRAY”.

| APLIKACJA                                                                           |                                                                                                                                                                            |                           |               |             |      |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------|------------|------|
|   | Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić                                                                                                                                 |                           |               |             |      |            |      |
|  | Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL                                                                                                        |                           |               |             |      |            |      |
|  | <table> <tr> <td><b>Stosunek mieszania</b></td><td><b>wagowo</b></td></tr> <tr> <td>szpachłówka</td><td>100g</td></tr> <tr> <td>utwardzacz</td><td>2-3g</td></tr> </table> | <b>Stosunek mieszania</b> | <b>wagowo</b> | szpachłówka | 100g | utwardzacz | 2-3g |
| <b>Stosunek mieszania</b>                                                           | <b>wagowo</b>                                                                                                                                                              |                           |               |             |      |            |      |
| szpachłówka                                                                         | 100g                                                                                                                                                                       |                           |               |             |      |            |      |
| utwardzacz                                                                          | 2-3g                                                                                                                                                                       |                           |               |             |      |            |      |
|                                                                                     | <p>Mieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru. Nie przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.</p> <p>Czas życia mieszanki: 4 – 6 minut w temp. 20°C</p>               |                           |               |             |      |            |      |
|  | Nakładać za pomocą szpachelki kilka cienkich warstw o łącznej grubości nie przekraczającej 3 mm.                                                                           |                           |               |             |      |            |      |
|  | Czas schnięcia: 20 – 30 minut w temp. 20°C                                                                                                                                 |                           |               |             |      |            |      |
|  | Promiennik IR: wygrzewać od 4 do 6 minut. Nie przekraczać temperatury 60°C.                                                                                                |                           |               |             |      |            |      |
|  | <p><b>Szlifowanie wstępne:</b> P80 – P120</p> <p><b>Szlifowanie wykańczające:</b> P120 – P240</p>                                                                          |                           |               |             |      |            |      |
|  | <p>Pokrywalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-komponentowe podkłady akrylowe</li> <li>• 2-komponentowe podkłady epoksydowe</li> </ul>                    |                           |               |             |      |            |      |

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Gęstość w 20°C:           | 1,75 – 1,90 g/cm <sup>3</sup>   |
| Rozpuszczalność w wodzie: | bardzo słaba                    |
| Lepkość:                  | 180 000 – 350 000 mPa*s         |
| Zawartość LZO:            | < 250 g/l (dopuszczalna 250g/l) |
| Temperatura stosowania:   | +10°C – +25°C                   |

**CZYSZCZENIE**

Umyć bezpośrednio po aplikacji za pomocą rozpuszczalnika do wyrobów nitrocelulozowych (Nitro) lub do wyrobów akrylowych.

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.