

KARTA TECHNICZNA

**MASA USZCZELNIAJĄCA
DO SZYB SAMOCHODOWYCH**

kod EAN: 5907588440004 nr art.: 007010 poj. 310 ml

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Masa uszczelniająca do szyb samochodowych jest jednoskładnikową trwale plastyczną masą uszczelniającą na bazie butylenu, która odznacza się znakomitą przyczepnością na wszystkich suchych i odtłuszczonych powierzchniach. Nie jest rozpuszczalna w wodzie, nie twardnieje w niskich temperaturach i nie staje się płynna w podwyższonych temperaturach. Nie kurczy się, jest odporna na działanie światła słonecznego i utlenianie. Doskonale nadaje się do uszczelniania szyb umieszczonych w profilach gumowych w samochodach i autobusach. Pokrywa się gładkim, sprężystym naskórkiem i dzięki nieprzepuszczalności oraz wytrzymałości na wysokie i niskie temperatury zapobiega przedostawaniu się wody i kurzu do wnętrza pojazdu.

• KOLOR czarny**☞ SPOSÓB UŻYCIA**

Przebić membranę w gwincie, przyciąć dyszę zgodnie z wymaganym przekrojem, zamocować pojemnik w wyciskaczu.

/// APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Nanosić za pomocą wyciskacza ręcznego bądź pneumatycznego



Czas utwardzenia:
24 godziny w 20°C

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Gęstość w 20°C:	1,67 g/cm ³
Odporność termiczna po utwardzeniu:	od -20° do +75°C
Konsystencja po utwardzeniu:	trwale plastyczna i lepka wewnątrz
Czas kożuszenia przy 23°C i 50% wilgotności względnej:	< 48 godzin

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasławiania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Data umieszczona na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.